

# Nordkalk

## NORDKALK DROGOWA<sup>®</sup> (SZ)

Wypełniacz dodany (mączka wapienna) powstaje przez zmielenie skały wapiennej.

Produkowany jest pod rygorem Zakładowej Kontroli Produkcji. Dla wyrobu wydawane jest oznakowanie CE.

**Zastosowanie:** Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.

**Składowanie:** W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom, w zbiornikach typu silos.

**Transport:** Luzem w naczepach typu silos, samochodami lub koleją.

**Bezpieczeństwo:** Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

**Wymagania normowe:** Spełnia wymagania EN 13043

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Drobnosiarnistość/wymiar ziarn i gęstość	Uziarnienie	Ogólny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm 100 0,125mm 85÷100 0,063mm 70÷100 Maksymalny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm - 0,125mm 89÷99 0,063mm 77÷87
	Badanie według Blaine	430÷570 m <sup>2</sup> /kg
	Gęstość ziarn	2,6÷2,8 Mg/m <sup>3</sup>
Właściwości usztywniające	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V <sub>28/38</sub>
	Badanie kruszywa wypełniającego do mieszanek bitumicznych metodą „pierścienia delta i kuli”	Δ <sub>RIB</sub> 8/25
	Liczba bitumiczna wypełniacza dodanego	BN <sub>28/39</sub>
Rozpuszczalność w wodzie i podatność na działanie wody	Rozpuszczalność w wodzie	WS <sub>10</sub>
	Podatność na działanie wody	0%
Obecność zanieczyszczeń	Szkodliwe pyły	MB <sub>F</sub> 10
Porowatość/objętość pustek	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V <sub>28/38</sub>
Zawartość węgla wapnia		CC <sub>80</sub>
Zawartość wody		max 1%
Gęstość	Gęstość nasypowa w stanie luźnym w nafcie	0,5÷0,9 Mg/m <sup>3</sup>
Substancje niebezpieczne	Uwalniane metale ciężkie	Cd ≤ 0,2; Cr ≤ 0,5; Cu ≤ 0,5; Ni ≤ 0,5; Pb ≤ 0,5; Zn ≤ 2,0; Ba ≤ 2,0 [mg/l]
	Promieniowanie radioaktywne	f1 max ≤ 1 f2 max [Bq/kg] ≤ 200

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl

