

Nordkalk

NORDKALK DROGOWA[®] (ME)

Wypełniacz (mączka wapienna) powstaje z odpylania prowadzonego podczas procesu produkcji. Produkowany jest pod rygorem Zakładowej Kontroli Produkcji. Dla wyrobu wydawane jest oznakowanie CE.

Zastosowanie: Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.

Składowanie: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniom i zawilgoceniom, w zbiornikach typu silos.

Transport: Luzem w naczepach typu silos, samochodami lub koleją.

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Wymagania normowe: Spełnia wymagania EN 13043

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Drobnoziarnistość/ wymiar ziarn i gęstość	Uziarnienie	Ogólny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm 100 0,125mm 85÷100 0,063mm 70÷100
		Maksymalny zakres (procent przechodzącej masy) 2mm - 0,125mm 90÷100 0,063mm 90÷100
	Badanie według Blaine	330÷470 m ² /kg
	Gęstość ziarn	2,5÷2,7 Mg/m ³
Właściwości usztywniające	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V _{28/38}
	Badanie kruszywa wypełniającego do mieszanek bitumicznych metodą „pierścienia delta i kuli”	Δ _{RiB} 8/25
	Liczba bitumiczna wypełniacza dodanego	BN _{28/39}
Rozpuszczalność w wodzie i podatność na działanie wody	Rozpuszczalność w wodzie	WS ₁₀
	Podatność na działanie wody	0%
Obecność zanieczyszczeń	Szkodliwe pyły	MB _F 10
Porowatość/objętość pustek	Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza (Rigden)	V _{28/38}
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Substancje niebezpieczne/ promieniowanie radioaktywne		f1max ≤1 f2max [Bq/kg] ≤200
Zawartość węgla wapnia		CC ₉₀
Zawartość wody		max. 1%
Gęstość nasypowa w stanie luźnym w nafcie		0,5÷0,7 Mg/m ³
Uwalniane metale ciężkie		Cd ≤ 0,2; Cr ≤ 0,5; Cu ≤ 0,5; Ni ≤ 0,5; Pb ≤ 0,5; Zn ≤ 2,0; Ba ≤ 2,0 [mg/l]

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl

