

Nordkalk

KREDA PASTEWNA 0-0,4 (SL)

Materiał paszowy pochodzenia mineralnego, otrzymywany poprzez mechaniczną przeróbkę skały wapiennej o wysokiej zawartości węglańca wapnia (CaCO_3), pochodzącej z kopalni Nordkalk.

Zastosowanie: Dodawana na potrzeby produkcji pasz przeznaczonych do żywienia zwierząt, w tym do przygotowania mieszanek paszowych i premiksów. Stanowi źródło wapnia dla zwierząt.

Składowanie i transport: W warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

Opakowanie: Luzem ładowana na autocysterny, worki BIG BAG.

Wymagania normowe: Produkt spełnia wymagania Ustawy o paszach (Dz.U. 144 poz. 1045) z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2015 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 183/2005 z dn. 12.01.2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

Bezpieczeństwo: Produkt nie jest substancją niebezpieczną. Wyłączony z rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Zabezpieczone GMP+FSA; system jakości QS.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL100705010p

Skład chemiczny*

PARAMETR	ZAWARTOŚĆ ŚREDNIO	ZAWARTOŚĆ GRANICZNA
CaCO_3	99 [% wagowo]	$\geq 92,0$ [% wagowo]
Ca	39,7 [% wagowo]	$\geq 36,9$ [% wagowo]
F	23 [mg/kg]	≤ 350 [mg/kg]
Pb	13 [mg/kg]	≤ 20 [mg/kg]
Hg	$<0,01$ [mg/kg]	$\leq 0,3$ [mg/kg]
As	1 [mg/kg]	≤ 15 [mg/kg]
Cd	$<0,1$ [mg/kg]	≤ 2 [mg/kg]
Na	21,7 [mg/kg]	-
P	0,11 [mg/kg]	-
Dioksyny	0,10 ng WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%	$\leq 0,75$ ng WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%
Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB	0,20 ng WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%	≤ 1 ng WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%
Niedioksynopodobne (suma PCB, PCB28, PCB52, PCB101, PCB130, PCB153 I PCB180)	0,30 ng WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%	≤ 10 μg WHO-TEQ/kg przy wilgotności 12%
Popiół nierozpuszczalny w HCl	4,0 [%]	$\leq 10,0$ [%]

Wilgotność: Max 0,5%

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl



Nordkalk

Uziarnienie*

WYMIAR OCZKA SITA [MM]	PRZESIEW [%]
0,063	46 +/- 7
0,100	56 +/- 7
0,500	98 +/- 2

* Produkt otrzymywany jest z naturalnego surowca, jakim jest kamień wapienny. Podane uśrednione wartości uziarnienia i składu chemicznego nie są wartościami gwarantowanymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

NORDKALK Sp. z o.o.

Siedziba Spółki pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, tel. 12/ 428 65 80, biuro@nordkalk.com

ZAKŁAD MIEDZIANKA 26-065 Piekoszów, tel. 41/ 30 60 167

ZAKŁAD WOLICA Wolica ul. Kolejowa 1, 26-060 Chęciny, tel. 41/ 315 46 43

ZAKŁAD SŁAWNO Owadów-Brzezinki, 26-332 Sławno, tel. 44/ 757 17 80

ZAKŁAD SZCZECIN ul. Gdańska 20 N, 70-661 Szczecin, tel. 91/ 430 73 36

www.nordkalk.pl

